



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2902B

1、归类: 密封胶树脂

2、特征: RU-2902B 为深蓝色紫外光固化型密封胶树脂, 特点是柔韧性好, 有良好的光密度, 对玻璃的附着力很好。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	深蓝色粘稠液	目测
粘度	2000-3500 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
硬度	50-70 D	邵氏 D 型硬度计
光密度	1.1-1.9 O.D	紫外可见光谱仪
密度	1.05-1.15 g/cm ³ /25℃	涂料比重杯
附着力	≥70 Kgf/cm ²	拉力试验机
拉伸强度	≥100 Kgf/cm ²	拉力试验机
伸长率	≥20%	拉力试验机

4、用途: 用于电视机、显示器等屏幕的密封胶涂料。

5、包装及储藏: 1KG; 35℃以下密封避光保存, 半年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。