



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RA2770C

1、归类: 羟基丙烯酸树脂

2、特征: 高固含、高光泽、丰满度优, 干燥速度快、施工性好、重涂性好、流平性佳。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
固含量	$70 \pm 2\%$	150℃烘烤 1 小时
酸值	10-15mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	4000-12000cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
羟基值	140mgKOH/g	理论值
溶剂	PMA/100#	

4、用途: 汽车漆、修补漆、工程机械漆、金属、塑胶上高固含 PU 面漆及罩光清漆。

5、溶剂稀释性: 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释, 使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

6、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。