



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RA3850

1、类型: 热塑型丙烯酸树脂

2、特征: 层间附着力好、银粉排列好、耐水煮好

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	透明粘稠液	目测
固含量	50±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	1-3mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	30000-50000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 1	铁钴比色计
TG	65℃	
溶剂	TOL/IBA/BAC	

4、用途: 塑胶 UV 银底

5、溶剂稀释性: 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释, 使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

6、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

敬请注意: 鉴于本树脂的特殊性, 在做银粉时, 请选择好银粉的配套, 做好储存稳定性实验, 避免因不相适应使油漆在储存过程中出现胶化现象。

以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适

用性。