



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司  
深圳市瑞晟新材料有限公司  
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

## RA3950

1、类型：热塑型丙烯酸树脂

2、特征：与 CAB\NC 相容性、银粉排布、耐醇、耐磨性。

3、指标：

| 项 目 | 标 准                 | 检测方法        |
|-----|---------------------|-------------|
| 外观  | 无色透明粘稠液             | 目测          |
| 固含量 | 50±2 %              | 150℃烘烤 1 小时 |
| 酸值  | 1-3mgKOH/g          | KOH 滴定法     |
| 粘度  | 10000-25000 cps/25℃ | NDJ-1 旋转粘度计 |
| 色度  | ≤ 1                 | 铁钴比色计       |
| TG  | 96℃                 |             |
| 溶剂  | TOL/EAC             |             |

4、用途：耐醇塑胶机壳漆。

5、溶剂稀释性：本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释，使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

6、包装及储藏：200KG、20KG；常温密封避光保存，一年。如储存超过 12 个月，建议对产品进行重新检测。

**敬请注意：**以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品

的适用性。